

D 16-Kleber 13.120 und 13.125

| | |
|-------------------------|---|
| Anwendungsgebiet | Kleber für Lehm-Trockenputzplatten D16 nach CLAYTEC Arbeitsblatt 5.3 CLAYTEC D16-Kleber ist eine pulverförmige, feinkörnige Fertigmischung zum Ankleben von Lehm-Trockenputzplatten D16 auf diverse mineralische Untergründe und auf Holzwerkstoffplatten, z. B. OSB. |
| Zusammensetzung | Ton, Lehm, Quarzsand, Kalksteinsand, Flachs, Zellulose |
| Lieferform | 5 kg Oval-Deckeleimer |
| Lagerung | 20 kg Oval-Deckeleimer Trocken und kühl gelagert ist der CLAYTEC D 16-Kleber min. 1 Jahr lagerfähig. Angebrochene |
| Materialbedarf | Gebinde wieder fest verschließen. |
| Untergrund | 1,0 kg Kleber reicht bei ebenen Untergründen für ca. 0,25 m ² . Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei sein. Lose Altanstriche entfernen, wasserlösliche Anstriche abwaschen, stark sandende Untergründe verfestigen. Holzwerkstoffplatten müssen staub- und ölfrei sein. Die Fläche muss soweit planeben sein, wie es für den vollflächigen Kontakt der Trockenputzplatte mit dem Klebett notwendig ist. Kleine Unebenheiten (kleinere Einzelstellen bis 5 cm Durchmesser und 3 mm Tiefe) können mit dem Kleber vorgespachtelt werden. Größere Fehlstellen sind mit einem geeigneten mineralischen Putz (kein Lehmputz!) oder einer geeigneten Spachtelmasse |
| Aufbereitung | vorzuarbeiten. Der CLAYTEC D16-Kleber wird mit der Bohrmaschine (Rührstab 80 mm, hochtourig) angerührt. Für 5,0 kg CLAYTEC Kleber werden ca. 1,6 l sauberes Wasser benötigt. Verarbeitungskonsistenz pastös zur Verarbeitung mit dem Zahnpachtel. Anrührzeit ca. 5 Minuten, nach 30 Minuten |
| Verarbeitung | Ruhezeit wird der Kleber erneut gut durchgearbeitet und ist verarbeitungsfertig. Der Kleber wird meist mit dem Zahnpachtel (Zahnung 6 mm) aufgetragen. Dabei sollte eine dünne Kleberschicht auf der gesamten Fläche, also auch im Bereich der Furchen, durchgängig sein (mit nicht-gezahntem Spachtel dünn vorziehen). Die Trockenputzplatte wird in die frisch aufgebrauchte Klebmasse fest eingedrückt, dabei muss ein Kontakt auf der gesamten Fläche sicher gewährleistet sein. Auf Holzwerkstoffplatten wie z. B. OSB werden die Trockenputzplatten unmittelbar nach dem Ankleben zusätzlich mit mind. 5 Schrauben oder 24 mm langen Tackerklammern je Platte fixiert. |
| Erhärtung | Angerührter CLAYTEC D16-Kleber innerhalb 24 Stunden aufbrauchen, Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch gut mit Wasser reinigen. Die Erhärtungszeit beträgt bei üblicher Luftfeuchte und Temperatur ca. 24 Std., besser 48 Std. |