

# Kaseingrundierung Feinkorn 15.020, .025 und .029

<b>Anwendungsgebiet</b>	<p><b>Vorbereitung für Lehm-Feinputz nach CLAYTEC Arbeitsblatt 6.1</b></p> <p><b>Vorbereitung für dünnlagige Lehm-Farbputze nach CLAYTEC Arbeitsblatt 6.2</b></p> <p>CLAYFIX Kaseingrundierung Feinkorn ist eine pulverförmige, feinkörnige Fertigmischung zur Grundierung von saugfähigen Untergründen. Zum Egalisieren und Reduzieren der Wasseraufnahme des Untergrundes.</p> <p>Als Vorbehandlung für CLAYFIX Strukturputze (15.050 -15.700), CLAYFIX Feinputze (17.050 -17.680), CLAYFIX Streichputze (18.050 -18.680) und CLAYTEC Lehm-Oberputz fein (10.011).</p> <p><u>Verwendbar auf:</u> Kalkputzen, Gipsputzen (trocken!), Gipskartonplatten, CLAYTEC Lehmputzen</p> <p><u>Nicht verwendbar auf:</u> Beton, Gipsfaserplatten, Feuchtraum-Gipskartonplatten (grün), Dispersionsanstrichen, Kunstharzputzen. Empfehlung hierfür: CLAYTEC Dispersions-Silikatgrundierung grob.</p> <p><u>Nicht verwendbar auch auf:</u> Öl- und Lackanstrichen, Fliesen, Klebern. Empfehlung hierfür: PU- oder Epoxidharzgrundierung</p>
<b>Zusammensetzung</b>	<p>Kalksteinsand (bis 0,5 mm), Kalksteinmehl, Kaolin, Kreide, Talkum, Zellulose, Kasein, Borax,</p>
<b>Lieferform</b>	<p>Titandioxid, Gummi-Arabicum</p> <p>1,5 kg-Kleingebinde</p> <p>5 kg Oval-Deckeleimer</p>
<b>Lagerung</b>	<p>12,5 kg Oval-Deckeleimer</p> <p>Trocken und kühl gelagert ist die CLAYFIX Kaseingrundierung Feinkorn mind. 1 Jahr lagerfähig.</p>
<b>Materialbedarf</b>	<p>Angebrochene Gebinde wieder fest verschließen.</p> <p>Die Grundierung ist sehr ergiebig. 1,0 kg Grundierung reicht für ca. 8,0 m<sup>2</sup> Fläche, z.B. Gipskarton.</p>
<b>Untergrund</b>	<p>Ein 5 kg Gebinde reicht für ca. 40 m<sup>2</sup>, ein 12,5 kg Gebinde für ca. 100,0 m<sup>2</sup>.</p> <p>Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und frei von durchschlagenden Stoffen sein. Lose Anstriche entfernen, wasserlösliche Anstriche abwaschen, stark sandende Untergründe verfestigen. Die Kaseingrundierung selbst hat keine festigende oder sperrende Wirkung.</p>
<b>Aufbereitung</b>	<p>1,0 kg CLAYFIX Kaseingrundierung Feinkorn gleichmäßig in 1,0 l sauberes Wasser einrühren</p>
<b>Verarbeitung</b>	<p>(2 Min., 80 mm Rührstab mit Bohrmaschine), nach 30 Minuten Ruhezeit erneut gut durchrühren</p> <p>Die Grundierung wird am besten mit der Bürste (Quast, Flächenpinsel) aufgetragen, kann aber auch gerollt oder gespritzt werden. Bei nachfolgendem Streichputz- oder Lehmfarb-Anstrich sollte der Auftrag der Feinkorn Grundierung bereits ein Bild ergeben, das der späteren erwünschten Anstrichtextur möglichst weitgehend entspricht.</p> <p>Angerührte Grundierung innerhalb 24 Stunden aufbrauchen, Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch gut mit Wasser reinigen.</p>
<b>Trocknung</b>	<p>Trocknungszeit bei üblicher Luftfeuchte und Temperatur ca. 12 Std., besser 24 Std.</p>
<b>Hinweis</b>	<p>Zur Vorbereitung von Anstrichen mit Lehm-Streichputzen oder -Farben ist die Einfärbung der Grundierung durch Zugabe von max. 3% (= 30g pro kg) CLAYFIX Lehmfarbe zulässig.</p>
<b>Sicherheit und Entsorgung</b>	<p>CLAYFIX Kaseingrundierung Feinkorn ist bei sachgemäßem Gebrauch unschädlich für Mensch und Natur. Alle Anstrichstoffe sollten jedoch unerreichbar für Kinder gelagert und verwendet werden. Reste der Grundierung können mit dem Hausmüll ordnungsgemäß entsorgt werden. Angerührte Grundierung vorher eintrocknen lassen.</p> <p>Achtung: Die Anwendungseignung des gesamten Schichtaufbaus aus Grundierung und Putzauftrag ist in jedem Fall anhand einer ausreichend großen Arbeitsprobe zu überprüfen.</p> <p>Reklamationsansprüche, die nicht aus werkseitigen Mischfehlern resultieren, sind ausgeschlossen.</p>