

Kaseingrundierung glatt (ohne Korn) 19.020, .025 und .029

Anwendungsgebiet	<p>Vorbereitung für Anstriche mit Lehmfarben nach CLAYTEC Arbeitsblatt 6.2</p> <p>CLAYFIX Kaseingrundierung glatt ist eine pulverförmige Fertigmischung zur Grundierung und Anstrichvorbereitung von saugfähigen Untergründen. Zum Egalisieren und Reduzieren der Wasseraufnahme des Untergrundes.</p> <p>Als Vorbehandlung für CLAYFIX Lehmfarben (19.050 -19.680).</p> <p><u>Verwendbar auf:</u> Kalkputzen, Gipsputzen (trocken!), Gipskartonplatten, glatten CLAYTEC Lehmputzen</p> <p><u>Nicht verwendbar auf:</u> Beton, Gipsfaserplatten, Feuchtraum-Gipskartonplatten (grün), Dispersionsanstrichen, Kunstharzputzen. Empfehlung hierfür: CLAYTEC Dispersions-Silikatgrundierung grob.</p> <p><u>Nicht verwendbar auch auf:</u> Öl- und Lackanstrichen, Fliesen, Klebern. Empfehlung hierfür: PU- oder Epoxidharzgrundierung</p>
Zusammensetzung	oder Epoxidharzgrundierung
Lieferform	Kaolin, Kreide, Talkum, Zellulose, Kasein, Borax, Titandioxid, Gummi-Arabicum 1,5 kg-Kleingebinde 5 kg Oval-Deckeleimer
Lagerung	12,5 kg Oval-Deckeleimer Trocken und kühl gelagert ist die CLAYFIX Kaseingrundierung glatt mind. 1 Jahr lagerfähig.
Materialbedarf	Angebrochene Gebinde wieder fest verschließen. Die Grundierung ist sehr ergiebig. 1,0 kg Grundierung reicht für ca. 8,0 m ² Fläche (z.B. Gipskarton). Ein 5 kg Gebinde reicht für ca. 40 m ² , ein 12,5 kg Gebinde für ca. 100,0 m ² .
Untergrund	Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und frei von durchschlagenden Stoffen sein. Lose Anstriche entfernen, wasserlösliche Anstriche abwaschen, stark sandende Untergründe verfestigen. Die Kaseingrundierung selbst hat keine festigende oder sperrende Wirkung.
Aufbereitung	1,0 kg CLAYFIX Kaseingrundierung glatt gleichmäßig in 1,0 l sauberes Wasser einrühren
Verarbeitung	(2 Min., 80 mm Rührstab mit Bohrmaschine) nach 30 Minuten Ruhezeit erneut gut durchrühren. Die Grundierung wird am besten mit der Bürste (Quast, Flächenpinsel) aufgetragen, kann aber auch gerollt oder gespritzt werden. Angerührte Grundierung innerhalb 24 Stunden aufbrauchen, Werkzeuge unmittelbar nach
Trocknung	Gebrauch gut mit Wasser reinigen.
Hinweis	Trocknungszeit bei üblicher Luftfeuchte und Temperatur ca. 12 Std., besser 24 Std. Zur Vorbereitung von Anstrichen mit Lehmfarben ist die Einfärbung der Grundierung durch
Sicherheit und Entsorgung	Zugabe von max. 3% (30g pro kg) CLAYFIX Lehmfarbe zulässig. CLAYFIX Kaseingrundierung glatt ist bei sachgemäßem Gebrauch unschädlich für Mensch und Natur. Alle Anstrichstoffe sollten jedoch unerreichbar für Kinder gelagert und verwendet werden. Reste der Grundierung können mit dem Hausmüll ordnungsgemäß entsorgt werden. Angerührte Grundierung vorher eintrocknen lassen. Achtung: Die Anwendungseignung des gesamten Schichtaufbaus aus Grundierung und Farbauftrag ist in jedem Fall anhand einer ausreichend großen Arbeitsprobe zu überprüfen. Reklamationsansprüche, die nicht aus werkseitigen Mischfehlern resultieren, sind ausgeschlossen.