


4.1 Stakendecke Neuaufgabe 06.2003



| | Deckenaufbau | Abmessungen | CLAYTEC Produkte |
|---|----------------------|---------------|------------------|
| 1 | Rohrgewebe St 70 | — | 34.001 |
| 2 | Eichenstaken, gesägt | 26 x 60 mm | 30.001 |
| 3 | Strohlehm | D ca. 5–12 cm | 04.005 |

Angespitzte Staken werden, von einer Nut gehalten, zwischen Deckenbalken eingeklemmt und bilden das Tragwerk für ein oberseitig eingebrachtes Strohlehm-Paket.

Diese Art der Deckenausfachung ist bei historischen Gebäuden zu finden. Die einfache und sinnvolle Rohbaukonstruktion bedingte die Gestalt und den architektonischen Ausdruck des Bauteils Decke. Je nach Lage der Stakung im Balkenquerschnitt konnten ebene Untersichten oder profilierte Decken erstellt werden. Die Balken blieben holzsichtig oder wurden zusammen mit den Deckenfeldern überputzt.

Die schweren Strohlehmschichten wirken schallschützend und feuerhemmend. Stakendecken können auch mit rieselfähigen Lehmschüttungen anstelle von plastischem Strohlehm verfüllt werden. Die Ausgestaltung der Decken und Unterzüge ist für Raumwirkungen und -proportionen von großer Bedeutung, die mannigfaltigen und oft regional-typisch geprägten Formen bilden ein wertvolles kulturelles Erbe.

Baustoffe: Für die Stakung werden Eichenstaken, gesägt (CLAYTEC 30.001) mit einem Querschnitt von 26 x 60 mm verwendet. Pro lfd.M. Balkenfeld werden ca. 10 bis 12 Staken benötigt. Wegen des Verschnittes sollte mit genügend Reserve kalkuliert werden.

Als verlorene Schalung und unterseitiger Putzträger wird Rohrgewebe St 70 (CLAYTEC 34.001) verwendet.

Verfüllt wird die Decke mit Strohlehm, der als erdfeuchte Rohmasse (CLAYTEC 04.004) geliefert wird. 1,0 m³ Rohmasse ergibt 0,75 m³ fertigen Strohlehm. Bei der Ermittlung der benötigten Menge wird der Holzanteil (Balken) übermessen. Auch hier sollte unbedingt mit ausreichender Reserve kalkuliert werden.

Als Schüttung stehen z. B. Baulehm (CLAYTEC 01.001 und 01.003, 1900 kg/m³), Sand-Lehmschüttung (CLAYTEC 05.020, 1900 kg/m³) oder Bims-Lehmschüttung (CLAYTEC 03.052, ca. 900 kg/m³) zur Verfügung. Holzleichteilm ist aufgrund seiner sehr langen Trockenzeiten als Deckenschüttung in aller Regel nicht zu empfehlen. Sollen die Schüttungen verdichtet werden, so ist bei der Mengenermittlung ca. 15% aufzuschlagen.

Wickelstaken werden mit gemahlenem Baulehm (CLAYTEC 01.002 und 10.001) und mit Stroh hergestellt.

Besonders wenn das Strohlehm-Paket erstmals oder in vergrößerter Stärke im Altbau eingebracht wird, muss mit dem Tragwerks-Ingenieur Rücksprache gehalten werden. Ist die zulässige Auflast und die mögliche Paketstärke vorgegeben, so kann als Variable die akzeptierbare Rohdichte der Schüttung ermittelt werden. Da die Rohdichten (s.o.) der eingebauten Schüttungen stark vom Maß der Verdichtung abhängen, sollte die Deckenlast im Falle genauer Vorgaben zunächst anhand einer Arbeitsprobe ermittelt werden.

Statik?

Erstellung der Stakendecke

Vor Beginn der Ausführung müssen alle Arbeiten am Holzwerk abgeschlossen sein. Als Erstes muss entschieden werden, in welcher Höhe im Querschnitt die Stakung liegen soll, meist wird die Entscheidung aufgrund vorgefundener genuteter Deckenteile gefällt. Die Nuten sollten ca. 1,5 cm breit und 2,0 cm tief sein und einen sich in die Tiefe verjüngenden, konischen Querschnitt haben. Vor dem Einbau können die Balken vom Zimmermann genutet bzw. eingesägt werden. Vor Ort werden die Nuten mit dem Beil, dem Stecheisen oder der Kettensäge hergestellt.

Lage der Nut


Nuten

Oftmals können die in alten Balken vorhandenen Nuten genutzt werden, sie müssen ggf. etwas verbreitert oder vertieft werden.

Die Staken bestehen aus gesägtem Eichenholz. Gespaltenes Holz, wie es bei Dachschindeln, die direkt dem fließenden Wasser ausgesetzt sind, verwendet wird, ist bei der Beanspruchung durch Kontaktfeuchte (Einbaufeuchte des Strohlehms) nicht unbedingt resistenter. Erfahrungsgemäß ist das noch „im Saft“ stehende Eichenholz durch die Einbaufeuchte des Lehms weniger gefährdet als jahrhundertealtes und pulvertrockenes Holz.


Staken

Die Staken sollten nicht länger als max. 0,75 m ausgeführt werden. Sie werden grob von Splintholz und Rindenresten gesäubert und mit dem Beil oder der Säge an den Enden vierseitig zugespitzt. Der lichte Abstand zwischen den Staken beträgt 2,5–4,0 cm. Die Staken werden stramm zwischen die Balken geklemmt, dabei dürfen die Balken jedoch nicht auseinandergetrieben werden. Die sorgfältige Ausführung sichert die Stabilität bei evtl. Querschwindung der Deckenbalken. Die Längsschwindung der Staken kann in diesem Zusammenhang vernachlässigt werden.



vierseitig angespitzte Stake

Vor dem Einbringen des Strohlehms oder der Schüttung wird die Decke unterseitig mit Schilfrohwewebe bekleidet. Das Gewebe bildet zwischen den Staken eine „verlorene Schalung“ für den Strohlehm und dient später als Putzträger. Die historische Variante ist das Durchdrücken des Strohlehms durch die Leeräume zwischen den Staken. Die herabhängenden Lehm-Zungen werden umgelegt und auf den Stakhölzern verstrichen.



Umkleidung mit Rohrgewebe

Der Strohlehm wird in weich-plastischer Konsistenz in die Decke eingebracht und schließt meist bündig mit der Oberkante der Deckenbalken ab. Er muss in alle Hohlräume und zwischen die Staken gelangen und wird wie Estrich mit Kellen oder anderen Werkzeugen verdichtet und grob abgeglättet.

Einbringen des Strohlehms

Eine besondere Variante bildet die Ausfachung mit Wickelstaken (in manchen Regionen auch „Weller“). Dabei werden Stakhölzer auf einem Tisch mit Strängen aus Stroh und Lehm umwickelt und wie zuvor beschrieben in eine Nut geklemmt. Zunächst wird Stroh in eine dicke Schlämme aus Lehm getaucht. Zur besseren Verarbeitung kann das Material dann einige Stunden oder Tage gelagert („gemaukt“) werden. Dann werden Bündel aus dem lehmumhüllten Stroh um die Stakhölzer (die vorher zugeschnitten und probeweise als „trockene“ Ausstakung in die Decke eingesetzt werden) gewickelt. Die fertigen Wickelstaken, die eine Stärke von ca. 10 cm haben sollten, werden nun in der Decke aufeinander geschoben. Alle Unebenheiten werden mit Strohlehm oder mit Universal Lehm-Unterputz (CLAYTEC 05.001, 05.002 oder 10.010) ausgeglichen.

Wickelstakendecke



Wickelstaken

Weiterbehandlung und Verputz

Bei der Bauzeitplanung muss die Trocknungszeit der Stakendecke mit Strohlehm unbedingt bedacht werden, als Faustregel können bei einer Füllhöhe von 5–8 cm ca. 4 bis 6 Wochen angesetzt werden.

Trocknung

Während der Trocknungszeit muss durch gute Durchlüftung dafür gesorgt werden, dass Außenluft an der gesamten Oberfläche des Strohlehms vorbeistreicht. Der Lehm muss vor Verunreinigung und vorzeitiger mechanischer Belastung geschützt werden. Wenn der Einbau im Winter durchgeführt wird oder wenn während der Trocknungszeit Fenster- und Türöffnungen nicht dauerhaft geöffnet bleiben können, muss ggf. auf künstliche Bautrocknung zurückgegriffen werden. Einfach und sicher ist es, die Bautrocknung in die Verantwortung des ausführenden Lehmbaubetriebs zu geben, wenn dieser über ausreichende Erfahrung verfügt.

Bautrocknung

Vor der Auflage von Holzfußböden oder sonstigen Beschichtungen muss der Strohlehm bzw. die Lehmschüttung vollständig ausgetrocknet sein. Bestehen nach augenscheinlicher Prüfung Zweifel, so kann die Restfeuchte anhand einer einfachen Darr-Trockenheitsprüfung ermittelt werden. Trockene Lehmbaustoffe haben einen praktischen Feuchtegehalt von 2- 3%.

Für den unterseitigen Verputz der Decke gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Bei vielen historischen Decken sind die Deckenfelder und die Balken verputzt. Bei holzsichtigen Deckenbalken werden nur die Felder verputzt oder im Trockenbau z. B. mit der Lehmbauplatte (CLAYTEC 09.002) bekleidet. Das Thema Deckenputz wird im **Arbeitsblatt 6.1** ausführlich behandelt. Ebenso kann die Decke mit glatter Untersicht im Trockenbau erstellt und verputzt oder auch abgehängt werden. Auch dafür ist die Lehmbauplatte geeignet, deren Verarbeitung im **Arbeitsblatt 5.2** beschrieben ist.

Verputz

Bitte beachten

Die Angaben der Arbeitsblätter entsprechen langjährigen Erfahrungen bei der Ausführung von Lehmbauarbeiten und der Anwendung unserer Produkte. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Vorausgesetzt werden ausreichende handwerkliche Erfahrung und die notwendigen Kenntnisse aus den entsprechenden Baugewerken. Es gilt die jeweils neueste, aktuelle Version des Arbeitsblattes, diese ist bei Bedarf zum Beispiel unter www.claytec.com erhältlich.

Copyright CLAYTEC e. K. Peter Breidenbach. Kopie und Veröffentlichung sind, auch auszugsweise, nicht gestattet.

Stoff- und Bauteilwerte

Tabelle 4.1.1: Bauphysikalische Werte der für Stakendecken eingesetzten CLAYTEC Baustoffe

| | Artikel-Nr. | Rohdichte i. M. (kg/m ³) | λ (W/mk) | μ -Wert |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|
| Strohlehm | 04.004 und 04.005 | 1600 | 0,73 | 8 |
| Eichenstaken, gesägt | 30.001 | 800 | 0,2 | – |
| Lehmputz | diverse | 1500 | 0,66 | 8 |
| Staken, Rohrgewebe, Strohlehm i. M.* | – | 1500 | 0,66 | 8 |
| Wickelstaken* | – | 800 | 0,25 | 4 |

* bei D= ca. 10 cm

λ -Werte und μ -Werte der Lehmstoffe aus „Lehmbau Regeln“ des Dachverband Lehm e.V. oder Prüfzeugnissen (bei geforderten Nachweisen mit Werten nach DIN 4108 s. d.)

Tabelle 4.1.2: Flächengewichte der Füllungen von Stakendecken in kg/m²

| | Stakendecke | Wickelstakendecke |
|------------------------------|-------------|-------------------|
| zusätzl. Strohlempaket 4 cm | 110 | 164 |
| zusätzl. Strohlempaket 6 cm | 140 | 200 |
| zusätzl. Strohlempaket 8 cm | 170 | 230 |
| zusätzl. Strohlempaket 10 cm | 200 | 260 |

Bedingungen:

Stakendecke: Grundkonstruktion aus Stakung und Schilfrohr D= ca. 3,5 cm

Wickelstakendecke: Grundkonstruktion aus Wickelstaken D= ca. 10 cm

Tabelle 4.1.3: Schalldämm-Maß R'_w und Trittschallpegel $L'_{n,w}$ von Stakendecken in dB nach Berechnungen des SWA-Instituts, Aachen (extrapoliert aus gemessenen Werten und theoretischen Annahmen)

| | Schalldämm-Maß R'_w | Trittschallpegel $L'_{n,w}$ |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Stakendecke, Strohlehm 8 cm | ca. 45 | ca. 72 |